








# Fusion Range

CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD NORMA	UNIT UNITÀ DI MISURA	RANGE OF VALUES RANGE VALORI
 Density Densità	EN - 14617/1	Kg/dm <sup>3</sup>	2,25 - 2,40
 Water absorption Assorbimento acqua	EN - 14617/1	%w/w	< 0,10
 Flexural strength (bending) Resistenza a flessione	EN - 14617/2	MPa	> 50
 Resistance to chemicals (acids) Resistenza ai prodotti chimici (acidi)	EN - 14617/10	Class	C3-C4
 Abrasion resistance Resistenza all'abrasione	EN - 14617/4	mm <sup>3</sup>	139 - 302
		mm	25,5 - 33,0
 Linear thermal expansion coefficient Coefficiente dilatazione termica lineare	EN - 14617/11	°C <sup>-1</sup>	24 - 55 x 10 <sup>-6</sup>
 Suitability for use in kitchens Idoneità uso ambiente cucina	EN - 14617/10 Annex A	--	Suitable Idoneo

The above data is indicative and no binding. Actual test data can be supplied on request.  
I dati sopra esposti sono indicativi e non impegnativi. Su richiesta verranno forniti dati di prova specifici.

